

d = 0,63 mm

STAL ZWYKŁA 1.1200 = EN 10270-1 DH

HENNLICH Sp. z o.o. • ul. Wilsona 24A • 44-190 Knurów • tel. +48 (32) 42 06 711 • e-mail: sprezyny@hennlich.pl • www.hennlich.pl

d [mm]	D _e [mm]	L ₀ [mm]	L _k [mm]	L _h [mm]	R [N/mm]	L _n [mm]	s _n [mm]	F ₀ [N]	F _n [N]	M g	Symbol
0,63	4,4	19,9	13,6	3,2	1,45	34,3	14,4	1,80	22,7	0,64	07/1/1
		24,9	18,6		1,04	45,0	20,0			0,87	07/1/A
		32,5	26,2		0,73	61,0	28,5			1,22	07/1/2
		45,2	38,9		0,49	87,7	42,5			1,80	07/1/3
		57,8	51,5		0,37	114,4	56,6			2,39	07/1/4
		70,5	64,2		0,30	141,1	70,7			2,97	07/1/5
0,63	5,7	21,3	13,6	3,9	0,61	46,9	25,5	1,40	17,0	0,85	07/2/1
		26,4	18,6		0,44	61,9	35,5			1,16	07/2/A
		34,0	26,2		0,31	84,4	50,5			1,63	07/2/2
		46,6	38,8		0,21	122,0	75,4			2,40	07/2/3
		59,2	51,4		0,16	159,5	100,3			3,18	07/2/4
		71,8	64,1		0,12	197,0	125,2			3,96	07/2/5
0,63	6,9	23,5	13,6	5,0	0,31	63,3	39,8	1,15	13,6	1,07	07/3/1
		28,6	18,6		0,23	83,9	55,3			1,45	07/3/A
		36,2	26,2		0,16	114,8	78,6			2,04	07/3/2
		48,8	38,8		0,11	166,3	117,5			3,00	07/3/3
		61,4	51,4		0,08	217,7	156,3			3,97	07/3/4
		74,0	64,0		0,06	269,2	195,2			4,94	07/3/5
0,63	8,2	25,8	13,6	6,1	0,18	82,8	57,1	1,00	11,4	1,28	07/4/1
		30,8	18,6		0,13	110,2	79,4			1,74	07/4/A
		38,4	26,2		0,09	151,2	112,8			2,44	07/4/2
		51,0	38,8		0,06	219,5	168,5			3,60	07/4/3
		63,6	51,4		0,05	287,8	224,2			4,77	07/4/4
		76,2	64,0		0,04	356,1	279,9			5,93	07/4/5
0,63	9,5	26,7	13,6	6,6	0,11	104,5	77,9	0,84	9,7	1,49	07/5/1
		31,7	18,6		0,08	139,9	108,2			2,03	07/5/A
		39,3	26,2		0,06	193,1	153,8			2,85	07/5/2
		51,9	38,8		0,04	281,7	229,8			4,20	07/5/3
		64,5	51,4		0,03	370,2	305,8			5,56	07/5/4
		77,1	64,0		0,02	458,8	381,7			6,92	07/5/5
0,63	10,7	28,7	13,6	7,6	0,08	129,9	101,2	0,77	8,5	1,71	07/6/1
		33,7	18,6		0,06	174,5	140,7			2,33	07/6/A
		41,3	26,2		0,04	241,3	200,0			3,26	07/6/2
		53,9	38,8		0,03	352,7	298,8			4,81	07/6/3
		66,5	51,4		0,02	464,0	397,6			6,36	07/6/4
		79,1	64,0		0,02	575,4	496,3			7,91	07/6/5

