

**d = 1,00 mm****STAL ZWYKŁA 1.1200 = EN 10270-1 DH**

HENNLICH Sp. z o.o. • ul. Wilsona 24A • 44-190 Knurów • tel. +48 (32) 42 06 711 • e-mail: sprezyny@hennlich.pl • www.hennlich.pl

d [mm]	D <sub>e</sub> [mm]	L <sub>o</sub> [mm]	L <sub>k</sub> [mm]	L <sub>n</sub> [mm]	R [N/mm]	L <sub>n</sub> [mm]	s <sub>n</sub> [mm]	F <sub>o</sub> [N]	F <sub>n</sub> [N]	M g	Symbol
1,00	6,2	22,3	15,6	3,4	5,00	33,2	10,9	7,00	61,5	1,61	11/0/1
		28,3	21,6		3,54	43,7	15,4			2,22	11/0/2
		36,4	29,6		2,55	57,8	21,4			3,03	11/0/3
		48,4	41,7		1,79	78,8	30,4			4,24	11/0/4
		63,5	56,8		1,31	105,2	41,7			5,75	11/0/5
		81,6	74,8		0,99	136,8	55,2			7,57	11/0/6
1,00	7,0	29,6	21,6	4,0	2,30	50,8	21,3	4,30	53,3	2,56	11/1/1
		37,6	29,6		1,66	67,2	29,6			3,49	11/1/A
		49,6	41,6		1,17	91,7	42,0			4,89	11/1/2
		69,9	61,7		0,78	132,5	62,8			7,22	11/1/3
		89,8	81,8		0,59	173,3	83,5			9,54	11/1/4
		109,9	101,9		0,47	214,1	104,2			11,87	11/1/5
1,00	8,0	24,5	15,5	4,5	2,05	44,7	20,1	4,40	45,7	2,17	11/15/1
		30,6	21,6		1,45	59,0	28,4			2,99	11/15/2
		38,6	29,6		1,04	78,1	39,6			4,07	11/15/3
		50,6	41,6		0,73	106,8	56,2			5,70	11/15/4
		65,6	56,6		0,54	142,7	77,0			7,74	11/15/5
		83,7	74,7		0,40	185,7	102,0			10,18	11/15/6
1,00	9,0	32,0	21,5	5,3	0,97	69,8	37,7	3,30	40,0	3,41	11/2/1
		40,1	29,6		0,70	92,5	52,4			4,65	11/2/A
		52,1	41,6		0,49	126,6	74,5			6,51	11/2/2
		72,1	61,6		0,33	183,5	111,3			9,61	11/2/3
		92,2	81,7		0,25	240,3	148,1			12,72	11/2/4
		112,2	101,7		0,20	297,1	184,9			15,82	11/2/5
1,00	11,0	35,0	21,5	6,8	0,50	93,6	58,6	2,82	32,0	4,26	11/3/1
		43,0	29,5		0,36	124,5	81,4			5,81	11/3/A
		55,1	41,6		0,25	170,8	115,7			8,14	11/3/2
		75,1	61,6		0,17	248,0	172,9			12,01	11/3/3
		95,1	81,6		0,13	325,1	230,0			15,89	11/3/4
		115,1	101,6		0,10	402,3	287,2			19,77	11/3/5
1,00	13,0	38,0	21,5	8,3	0,29	122,4	84,4	2,35	26,6	5,12	11/4/1
		46,0	29,5		0,21	163,3	117,3			6,98	11/4/A
		58,0	41,5		0,15	224,7	166,7			9,77	11/4/2
		78,1	61,6		0,10	327,0	249,0			14,42	11/4/3
		98,1	81,6		0,07	429,3	331,3			19,07	11/4/4
		118,1	101,6		0,06	531,6	413,6			23,72	11/4/5
1,00	15,0	40,2	21,5	9,4	0,18	154,8	114,6	2,06	22,8	5,97	11/5/1
		48,2	29,5		0,13	207,5	159,3			8,14	11/5/A
		60,2	41,5		0,09	286,6	226,3			11,39	11/5/2
		80,3	61,5		0,06	418,4	338,1			16,82	11/5/3
		100,3	81,6		0,05	550,2	449,9			22,24	11/5/4
		120,3	101,6		0,04	681,9	561,7			27,67	11/5/5
1,00	17,0	43,1	21,5	10,8	0,12	192,4	149,3	1,84	20,0	6,82	11/6/1
		51,1	29,5		0,09	258,7	207,6			9,30	11/6/A
		63,1	41,5		0,06	358,1	295,0			13,02	11/6/2
		83,1	61,5		0,04	523,8	440,7			19,22	11/6/3
		103,1	81,5		0,03	689,5	586,4			25,42	11/6/4
		123,1	101,5		0,02	855,2	732,1			31,62	11/6/5